ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ К ПРОТОКОЛУ № СГ.Т-1158-09

« 26 » июня 2009 г

№ показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Значение и допуск показателя, обозначение и номер НД	Метод испытания, обозначение и номер НД	Номер образца	Результаты испытаний	Заключение (соответствует, не соответствует)
1	2	3	4	5	6	7	8

Радиаторы алюминиевые Mectherm модели JET R, ONE 60, TUTTOTONDO в т.ч. части и принадлежности к ним. Изделие изготовлено из алюминия, покрытого порошковой краской (фрагменты).

Условия испытания: образцы выдерживали в воздушной среде испытательной камеры в течение1 сут при 40°С.

Кратность воздухообмена 0,5 объема/час. Насыщенность 0,1 $м^2/м^3$.

1	Метилакрилат	мг/м3	Не более 0,01 ГН 2.1.6.1338-03	МУК 4.1.662-97		< 0,004	
2	Метилметакрилат	-«-	Не более 0,1/0,01 -«-	РД 52.04.186-89		< 0,004	
3	Акрилонитрил	-«-	Не более -/0,03 -«-	-«-		< 0,025	
4	Бутилакрилат		Не более 0,0075/- -«-	Спр., 1988		< 0,0012	
5	Запах	балл	Не более 2 МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2 МУ 2.1.2.1829-04		0	

Выводы: - органолептический показатель образца (интенсивность запаха) не превышает гигиеническую норму;

- миграция вредных веществ в воздушную среду из образца не превышает значений ПДК;

Испытания проведены в соответствии с НД:

МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»;

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Руководитель лаборатории токсикологических и санитарно-химических испытаний, к.х.н. Л.И.Петрова

АККРЕДИТОВАННАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ»

195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67
E-mail info@polymertest.spb.ru
http://www.polymertest.spb.ru

Аттестат № РОСС RU .0001.21ХИ04 от 12.09.2006 г
АТТЕСТАТ «Системы № ГСЭН.RU.ЦОА.406 . Зарегистрирован в Реестре Системы 02 августа 2006 г; № РОСС RU.0001.516113 в Государственном реестре 02 августа 2006 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель испытательной лаборатории

_____ **Т.И.Тихомирова**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СГ.Т-1158– 09

« 26 » июня 2009

1. Заказчик — «Gruppo Ragaini Spa.», Италия
(наименование, адрес)

2. Объект испытания — Радиаторы алюминиевые Mectherm модели JET R, ONE 60, TUTTOTONDO в т.ч. части и принадлежности к ним
(наименование, тип, марка)

3. Предприятие-изготовитель — «Gruppo Ragaini Spa.», Италия

4. Использование НД — МУ 2.1.2.1829-04, ГН 2.1.6.1338-03
(наименование, номер)

5. Количество испытанных образцов — 2 фрагмента
(количество образцов (проб) продукции
их масса, номер партии)

6 Условия проведения испытаний — Температура 21 °С, влажность 65%
(температура, атм.давление, влажность)

7. Протокол включает 2 Листа

Настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения Аккредитованной Испытательной Лаборатории ООО «Полимертест».